



# TRISOLV POSTER PAPER PRIME 135 SA GLOSSY

glossy 3685, 310 g/m<sup>2</sup>

Selbstklebendes Posterpapier für Werbeanwendungen, Aufkleber und Etiketten

Das mehrlagig beschichtete, witterungs- und wasserbeständige Papier mit glänzender Oberfläche eignet sich für die Bedruckung mit Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten. Der wasserbasierte permanente Acryl-Kleber haftet auf nahezu allen glatten und sauberen Oberflächen und ermöglicht so individuell gestaltete Aufkleber und Etiketten. Aufgrund der speziellen Oberfläche bietet dieses Papier eine hohe Kratzfestigkeit und kann durch die wasserabweisende Oberfläche auch für kurz- bis mittelfristige Anwendungen im Außenbereich verwendet werden. Durch den besonders stabilen Liner ist das Material sehr gut für den Einsatz auf Schneideplottern geeignet.

## Vorteile

- Brillante Farbwiedergabe
- Wasserabweisende Oberfläche
- Hohe Farbsättigung bei geringem Tintenverbrauch
- Optimiert für die Verwendung auf Schneideplottern
- Haftet auf sauberen und glatten Oberflächen
- FSC® zertifizierte Vorderseite
- PVC frei



## Technologien



## Eigenschaften



## Allg. Hinweise

Bitte beachten Sie, beim Einsatz eines HP Latex-Druckers der 300- und 500-Serie von Rolle zu Rolle zu drucken!

Die Tintenmengen müssen dem Papier angepasst werden. Sowohl die einzelnen Farben Cyan, Magenta, Yellow und Black (ink restrictions) als auch die Gesamtтиненmenge sollten reduziert werden. Sowohl die Reduktion der Einzelfarben wie der Gesamtтинен hat einen positiven Einfluss auf die Trocknungseigenschaften und die Tintenkosten.

Grundsätzlich sind die Empfehlungen der Drucker- und Tintenhersteller zu beachten. Die am Drucker einzustellenden Temperaturen zur Mediovorwärmung, bzw. von der Trocknungseinheit sind vorgängigen Tests zu unterziehen, da diese sehr vom Druckertyp abhängig sind.

Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften soll das Produkt bei 30 – 65 % relativer Feuchte und bei 10 – 30 °C (50– 86 °F) gelagert und verwendet werden.

In Kombination mit Latex / IR Tinten ist keine ausreichende Wasserfestigkeit gewährleistet.

Die o.a. Daten stellen Richtwerte dar. Vor Einsatz unserer Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, die sich aus technischen Änderungen im Druckprozess und mit Druckkomponenten ergeben. Änderungen des Produktdesigns in Folge technischer Weiterentwicklung erfolgen ohne vorherige Ankündigung.

### Physikalische Daten

Bezeichnung	Wert	Norm
Flächengewicht [g/m <sup>2</sup> ]	310	ISO 536
Flächengewicht (ohne Liner / Kleber) [g/m <sup>2</sup> ]	135	ISO 536
Dicke (Papier) [µm]	275	ISO 534
Dicke (Papier ohne Liner / Kleber) [µm]	150	ISO 534
Farbort (D50/2°) M0	L* 94.0 a* 0.8 b* -3.7	ISO 13655, M0
Opazität [%]	97	ISO 2471
Klebkraft auf Glas (24h) [N/25mm]	20	FTM 1
Klebkraft auf V2A (24h) [N/25mm]	25	FTM 1
Klebkraft auf Forex (24h) [N/25mm]	20	FTM 1
Basis	TriSolv Poster Paper Prime 135 Glossy 3684	

Die o. a. Daten stellen Richtwerte dar. Vor Einsatz unserer Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, die sich aus technischen Änderungen im Druckprozess und mit Druckkomponenten ergeben. Änderungen des Produktdesigns in Folge technischer Weiterentwicklung erfolgen ohne vorherige Ankündigung.